

Cíl a oblast použití

Kontaktní vysoko produktivní rozpouštědlové lepidlo v tlakové nádobě. Vyznačuje se velmi vysokou lepivostí, počáteční pevností, vysokou tepelnou odolností spoje, dlouhým otevřeným časem a oproti běžným chloroprenovým lepidlům je téměř bez zápachu. Doporučuje se především pro lepení podlahovin (PVC, korku, koberců, plastů, atd.). Obecně je vhodný k lepení nesavých a savých materiálů

Výhody VYSOKO PRODUKTIVNÍHO lepidla **CONATO FG contact**

- nižší zápach a zdravotní nezávadnost,
- velmi vysoká tepelná odolnost spoje,
- velmi dlouhá otevřená doba a velmi krátký montážní čas a vysoká lepivost,
- výrazně příjemnější, čistější a rychlejší práce,
- široký rozsah volitelné šířky nánosu,
- velmi krátká doba zavaznutí (čekací doba pro spojení),
- velmi nízká spotřeba

Charakteristika (při splnění podmínek lepení)

Typ	bezbarvá kapalina
Aplikace	stříkáním
Měrná hustota	0,9-0,99
Obsah sušiny	43 ± 2 %
Tepelná odolnost	až 100 °C
Otevřená doba	až několik hodin
Kontaktní čas	od 30 s
Vydatnost	max. 32 m ² / l

Podmínky při lepení

Teplota lepených materiálů a prostoru	20 °C
Relativní vlhkost	45 - 55 %
Doba zrání spoje při 20°C	48 hodin
Cirkulace čerstvého vzduchu	

Aplikace

Lepené plochy musí být čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty. Lepidlo se nanáší oboustranně pokrytím 80 - 100% lepené plochy a po zavaznutí lepidla (kontaktní čas v závislosti na vlhkosti a teplotě) se lepené plochy spojí. Vyšší vlhkost a nižší teplota zpravidla zpomaluje zavaznutí lepidla. Některé porézní materiály mohou vyžadovat dva nástřiky. Pro dosažení dokonalejšího spoje se doporučuje nanést na jednu lepenou plochu lepidlo vodorovně a na druhou svisle.

Balení

Tlakové nádoby 22 l; spreje 500 ml.

Skladování

Minimální doba trvanlivosti je 12 měsíců při teplotě 15 - 35°C v originálním uzavřeném obalu.

Skladovat mimo dosah dětí.

Neskladujte na studené betonové podlaze.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.