



CONATO LAM CONTACT / KONTAKTNÍ LEPIDLO NA LAMINÁTY

Cíl a oblast použití

Kontaktní vysoko produktivní rozpouštědlové lepidlo v tlakové nádobě. Vyznačuje se velmi vysokou lepivostí, počáteční pevností, vysokou tepelnou odolností spoje, dlouhým otevřeným časem a oproti běžným chloroprenovým lepidlům je téměř bez zápachu. Doporučuje se pro lepení laminátů, PVC, korku, koberců, plastů, atd. Obecně je vhodný k lepení nesavých a savých materiálů. Při lepení plastů doporučujeme technickou konzultaci.

Výhody VYSOKO PRODUKTIVNÍHO lepidla **CONATO LAM contact**

- nízký zápach a zdravotní nezávadnost spoje po vyzrání,
- velmi vysoká tepelná odolnost spoje a lepivost,
- výrazně příjemnější, čistější a rychlejší práce,
- velmi krátká čekací doba pro kontaktní lepení,
- velmi nízká spotřeba

Charakteristika (při splnění podmínek lepení)

Typ	bezbarvá kapalina
Aplikace	stříkáním
Měrná hustota	0,9-0,99
Obsah sušiny	< 50 %
Tlak	0,770 MPa
Tepelná odolnost	< 135 °C
Vydatnost	20 - 32 m ² / 1 l
Doba zavadnutí (minimální kontaktní čas potřebný ke spojení)	několik sekund
Otevřená doba (maximální kontaktní čas potřebný ke spojení)	několik minut

Podmínky při lepení

Teplota lepených materiálů a prostoru	20 °C
Relativní vlhkost	45 - 55 %
Doba zrání spoje při 20 °C	48 hodin
Cirkulace čerstvého vzduchu	

Aplikace

Lepené plochy musí být čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty. Před použitím je potřeba lepidlo důkladně protřepat - nastavit trysku podle potřeby - nanést rovnoměrně lepidlo na lepený materiál ve vzdálenosti cca 15 cm. Po nastříkání nechat lepidlo zavadnout (odvětrat) a poté lepené plochy spojit a pevně je k sobě přitlačit pomocí přitlačného válečku, poklepáním gumové paličky, případně lisu. Přebytek lepidla odstranit čistícím přípravkem CONATO HM CLEANER. Lepidlo se nanáší oboustranně, pokrytím lepené plochy z minimálně 80%. Na okraje a více zatěžované plochy se doporučuje nanést lepidlo 2-3x, pokrytím celé plochy. Vyšší vlhkost a nižší teplota zpomalují zavadnutí, schnutí a zrání lepidla. Pro dosažení dokonalejšího spoje se doporučuje nanést na jednu lepenou plochu lepidlo vodorovně a na druhou svisle. Porézní materiály nutně vyžadují oboustrannou aplikaci. Nepoužívat tam, kde bude spoj dlouhodobě vystaven vyšší než povolené teplotě.

Balení

Vratné a nevrátne tlakové nádoby 22 l; spreje 500 ml.

Skladování

Minimální doba trvanlivosti je 12 měsíců při teplotě 15 - 30 °C v originálním uzavřeném obalu.

Skladovat mimo dosah dětí.

Neskladujte na studené betonové podlaze.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.