



CONATO UG CONTACT / KONTAKTNÍ ČALOUNICKÉ LEPIDLO

Cíl a oblast použití

Kontaktní lepidlo v tlakové nádobě pro lepení čalounických materiálů. Vyznačuje se velmi vysokou lepivostí, počáteční pevností a oproti běžným chloroprenovým lepidlům je téměř bez zápachu. Lepidlo je vhodné k použití v čalounické výrobě, k lepení kobercových čtverců, při realizacích výstavních ploch, spojování izolací, lepení etiket, laminací, do autoopraven, atd. Použití lepidla je nenáročné na údržbu, pohodlné, čisté a rychlé. Velmi dobře lepí PUR, PES a PE, většinu vláken, tkanin, plstí, korek, papír, kartón, laminát, apod. Tyto materiály je možné lepit navzájem nebo na kovy, dřevo, dřevotřísku, sklo, apod. Při lepení plastů doporučujeme technickou konzultaci.

Výhody VYSOKO PRODUKTIVNÍHO lepidla CONATO UG contact

- nízký zápach, vysoká lepivost, stabilní kvalita a pružný spoj,
- vysoká pevnost spoje, velmi krátký montážní čas, spoj se nepropadá,
- příjemná, čistá a rychlá práce, přesné dávkování,
- doba zavaznutí několik sekund, u klasických lepidel 6 - 12 min,
- obsah sušiny < 40%, u klasických lepidel 9-12%,
- spotřeba 25 - 40 ml/m², u klasických lepidel 150 - 250 ml/m²

Charakteristika (při splnění podmínek lepení)

Typ	krémově bílá kapalina
Aplikace	stříkáním
Měrná hustota	0,8
Obsah suchého podílu	< 40 %
Vydatnost	25 - 40 m ² / 1 l
Tepelná odolnost	< 80 °C
Doba zavaznutí (minimální kontaktní čas potřebný ke spojení)	několik sekund
Otevřená doba (maximální kontaktní čas potřebný ke spojení)	několik minut

Podmínky při lepení

Teplota lepidla, lepených materiálů a prostoru	20 °C
Relativní vlhkost	45 - 55 %
Doba zrání spoje při 20 °C	48 hodin
Cirkulace čerstvého vzduchu	

Aplikace

Lepené plochy musí být čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty. Před použitím je potřeba lepidlo důkladně protřepat - nastavit trysku podle potřeby - nanést rovnoměrně lepidlo na lepený materiál ve vzdálenosti cca 15 cm. Po nastříkání nechat lepidlo zavaznout (odvětrat) a poté lepené plochy spojit a pevně je k sobě přitlačit pomocí přitlačného válečku, poklepáním gumové paličky, případně lisu. Přebytek lepidla odstranit čistícím přípravkem CONATO HM CLEANER. Lepidlo se nanáší oboustranně, pokrytím lepené plochy z minimálně 80%. Na okraje a více zatěžované plochy se doporučuje nanést lepidlo 2-3x, pokrytím celé plochy. Vyšší vlhkost a nižší teplota zpomalují zavaznutí, schnutí a zrání lepidla. Pro dosažení dokonalejšího spoje se doporučuje nanést na jednu lepenou plochu lepidlo vodorovně a na druhou svisle. Porézní materiály nutně vyžadují oboustrannou aplikaci. Nepoužívat tam, kde bude spoj dlouhodobě vystaven vyšší než povolené teplotě. Lepidlo není vhodné pro spojování PVC fólií.

Balení

Vratné a nevratné tlakové nádoby 22 l; spreje 500 ml.

Skladování

Minimální doba trvanlivosti je 12 měsíců při teplotě 15 - 30 °C v originálním uzavřeném obalu. Skladovat mimo dosah dětí. Neskladujte na studené betonové podlaze. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.